

# MEZCLA BRAVA



25 Kg

48 U



# BRAVOREX

REPELLO PULIDO  
BLANCO



## DESCRIPCIÓN:

**BRAVOREX PULIDO BLANCO** es un producto en polvo elaborado a base de cemento portland blanco, cal, agregados de granulometría controlada y aditivos químicos de alta calidad; que al adicionarle agua, produce una pasta de alta adherencia, suave y muy trabajable; especialmente diseñada para su uso como recubrimiento de muros en capas muy delgadas, que al secar generan superficies perfectamente lisas, con resistencia al impacto y a la fricción.

## APLICACIONES:

Como acabado final en el recubrimiento de muros interiores de block o ladrillo rojo o extruido, que previamente hayan sido revocados con **BRAVOREX REPELLO GRIS**, o directamente sobre el concreto, dando a los muros un terminado pulido tipo yeso.

**BRAVOREX PULIDO BLANCO** es ideal para la preparación de muros que recibirán papel tapiz. Puede ser adicionado con grano para acabados texturizados<sup>a</sup>. También puede usarse para cubrir irregularidades o grietas que presenten muros o estructuras de concreto, resanar huecos dejados por los moldes de cimbra, etc.

## VENTAJAS:

- » Mayor velocidad de construcción
- » Potencializa la mano de obra.
- » Alta adherencia sobre cualquier sustrato, no se desprende.
- » Menor esfuerzo en la aplicación por su consistencia cremosa y alta trabajabilidad.
- » Genera superficies lisas, no se agrieta ni fisura.
- » Alta resistencia al impacto y a la fricción
- » Repelencia al agua.

## RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE BRAVOREX PULIDO BLANCO:

Antes de usar **BRAVOREX PULIDO BLANCO** lea cuidadosamente las instrucciones para su correcta preparación y aplicación. Se recomienda no agregar más agua de la indicada, así como ningún otro elemento ajeno que pueda interferir en la calidad del producto, ni seguir técnicas de aplicación distintas a las descritas en la presente.

1. La superficie del muro deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia a la superficie.
2. En caso de grietas y fisuras se deberán de tratar previamente para evitar que se trasladen a la placa de **BRAVOREX PULIDO BLANCO** a aplicar.
3. En caso de condiciones climáticas con altas temperaturas y/o que el muro sea poroso o muy absorbente (ladrillo rojo): se recomienda humectar la superficie del muro antes de aplicar **BRAVOREX PULIDO BLANCO**, para evitar fisuras por contracción.

**Precaución:** Tener cuidado de **NO** saturar de agua el muro ya que esto podría afectar la adherencia de **BRAVOREX PULIDO BLANCO**.

## RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES

1. No trabajar a temperaturas mayores a **40 °C**.
2. En temperaturas mayores a **30 °C**, una vez preparado el **BRAVOREX PULIDO BLANCO**, aplicarlo a la brevedad.
3. No trabajar a temperaturas menores a **5°C**.



DECORACIONES Y ACABADOS **MAX** S.A. DE C.V.  
Tienda Ecológico: ESPECIALIZADOS  
2 Oriente # 2405, Centro  
Puebla, Pue. Mex. CP72000  
matriz@daemsa.com  
daemsa\_padis@hotmail.com  
www.daemsa.com  
<https://www.facebook.com/ConstruDaemsa>

T (222) 234 2498  
F & T (222) 236 8924  
T (222) 238 0099

## MEZCLADO

### Manual / Mecánicamente:

1. En una artesa de plástico, adicionar **11,00 l** de agua por cada saco de 25 Kg de **BRAVOREX PULIDO BLANCO**.
2. Agregar gradualmente el **BRAVOREX PULIDO BLANCO** al agua.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Deje reposar la mezcla durante 5 min.
5. \*En este punto puede agregarse el grano.
6. Mezclar nuevamente y aplicar.

## APLICACIÓN

### Cubrir Irregularidades/Grietas:

- a. Con una llana metálica plana se aplica una capa mínima (1 mm) de **BRAVOREX PULIDO BLANCO** sobre toda la superficie; si es necesario, colocar más material en las zonas muy dañadas para asegurar que son rellenadas.
- b. Dejar secar mínimo 24 h antes de realizar otras maniobras.

### Base para papel Tapiz:

- a. Con una llana metálica plana se aplica una capa de 1 mm de **BRAVOREX PULIDO BLANCO** sobre toda la superficie.
- b. Con una regla o la misma llana metálica nivelar y pulir la superficie.
- c. Dejar secar mínimo 24 h o el tiempo que indique el productor del papel tapiz antes de colocarlo.

### Recubrimiento de muros con terminado pulido tipo Yeso

- a. En caso que el muro tenga grietas o imperfecciones, aplicar el procedimiento descrito anteriormente para ese caso.
- b. Con una llana metálica plana se aplica una capa de 2 a 3 mm de **BRAVOREX PULIDO BLANCO** sobre toda la superficie.
- c. Con una regla o la misma llana metálica nivelar y pulir la superficie.
- d. Dejar secar mínimo 24 h antes de realizar otras maniobras.

### Recubrimiento de muros con acabado texturizado:

- a. Con una llana metálica plana se aplica una capa de 1 mm de **BRAVOREX PULIDO BLANCO** sobre toda la superficie, asegurándose de rellenar todos los huecos o imperfecciones.
- b. Dejar secar 2 h y aplicar una capa de sellador vinílico, preparado según el fabricante, para facilitar la posterior aplicación de la capa con textura. Dejar secar mínimo 24 h.
- c. Con una llana metálica plana se aplica una capa de 1 a 2 mm de **BRAVOREX PULIDO BLANCO** mezclado con el grano\* sobre toda la superficie.
- d. Con una regla o la misma llana metálica nivelar la superficie.
- e. Dejar secar ligeramente la superficie (aproximadamente 10-20 min) y pasar una flota húmeda de madera o plástico para dejar la textura deseada.
- f. Dejar secar mínimo 24 h antes de realizar otras maniobras.

**NOTAS:** Si se adhiere la llana en el muro **NO** retirarla directamente. El procedimiento correcto es levantarla mientras ésta se gira para evitar el desprendimiento del aplanado.

\* El tamaño de grano y la textura resultante de su mezcla con **BRAVOREX PULIDO BLANCO** es elección y responsabilidad del constructor y/o aplicador.

Al tener el material en reposo durante unos minutos en la artesa, se genera una capa superficial, la cual se elimina mezclando nuevamente con la cuchara sin necesidad de agregar agua.

Para alargar la vida de **BRAVOREX**, se recomienda la aplicación de pintura como acabado final o sellador.



CONSTRU DECORACIONES Y ACABADOS **MAX** S.A. DE C.V.  
Tienda Ecológica: ESPECIALIZADOS  
2 Oriente # 2405, Centro  
Puebla, Pue. Mex. CP72000  
matriz@daemsa.com  
daemsa\_padis@hotmail.com  
www.daemsa.com  
https://www.facebook.com/ConstruDaemsa

T (222) 234 2498  
F & T (222) 236 8924  
T (222) 238 0099

## DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidad	
Tamaño máximo de partícula	0,10	mm
Resistencia mínima a la compresión (28 días)	15,00	Kg/cm <sup>2</sup>
Factor de agua	42,50	% en peso
Densidad en húmedo	1 550 - 1 750	Kg/m <sup>3</sup>
Agua de Operación	11,00	L/saco

## RENDIMIENTO

m <sup>2</sup>	sacos (25 Kg)
12	1
con espesor de 1 mm	

## NORMATIVIDAD

**MEZCLA BRAVA** cumple con los requerimientos y especificaciones de las Normas Mexicanas aplicables

## PRECAUCIONES:

Evite el contacto con los ojos y piel, use guantes y anteojos de seguridad, evite exponerse al polvo.

**PRIMEROS AUXILIOS: OJOS.**-Lave con agua abundante durante 15 minutos. **INHALACIÓN.**- Diríjase a un lugar con aire fresco. **INGESTIÓN.**- No induzca el vómito y busque atención médica inmediata.

**ALMACENAJE:** El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.


## GARANTÍA

La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.

**MEZCLA BRAVA** garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñara como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante. **MEZCLA BRAVA** no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por **MEZCLA BRAVA** y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad del mismo se limitará a reponer el material en cuestión. **MEZCLA BRAVA** no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento.

**MEZCLA BRAVA** se reserva el derecho de modificar su información técnica sin previo aviso.

**CONSTRU****DAEMSA**

**DECORACIONES Y ACABADOS ESPECIALIZADOS MAX S.A. DE C.V.**

**Tienda Ecológico: ESPECIALES**  
**2 Oriente # 2405, Centro**  
**Puebla, Pue. Mex. CP72000**  
**matriz@daemsa.com**  
**daemsa\_padis@hotmail.com**  
**www.daemsa.com**

**https://www.facebook.com/ConstruDaemsa**

**T (222) 234 2498**  
**F & T (222) 236 8924**  
**T (222) 238 0099**

