

MEZCLA BRAVA

CONSTRU
DAEMSA

DECORACIONES Y ACABADOS
ESPECIALIZADOS MAX S.A. DE C.V.

Tienda Ecológica:
2 Oriente # 2405, Centro
Puebla, Pue. Mex. CP72000
matriz@daemsa
www.daemsa.com
<https://www.facebook.com/ConstruDaemsa>

T (222) 234 2498
F & T (222) 236 8924
T (222) 238 0099



40 Kg

42 U



ESTUCO BLANCO

DESCRIPCIÓN:

MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO es un producto en polvo, elaborado a base de cemento blanco portland, cal, arena de granulometría controlada y aditivos de alta calidad; que al agregarle agua, produce una pasta homogénea especialmente diseñada para acabados.

APLICACIONES:

Como acabado final en el recubrimiento de muros interiores o exteriores que previamente han sido revocados con **MEZCLA BRAVA REPELLO GRIS**.

VENTAJAS:

- » Mayor velocidad de construcción.
- » Minimiza agrietamientos.
- » Con este producto se obtiene un acabado fino.
- » Potencializa la mano de obra.
- » Excelente adherencia, no hay desprendimiento.
- » Mayor rapidez y menor esfuerzo en la aplicación.
- » Por su color blanco natural, reduce el uso de pintura en el muro.

RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO:

Antes de usar **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO** lea cuidadosamente las instrucciones para su correcta preparación y aplicación.

Se recomienda no agregar más agua de la indicada, así como ningún otro elemento ajeno que pueda interferir en la calidad del producto, ni seguir técnicas de aplicación distintas a las descritas en la presente.

1. La superficie del muro deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia a la superficie.
2. Cuando se trate de elementos de concreto estos deberán estar **TOTALMENTE LIMPIOS** de cualquier tipo de desmoldante sin importar si son base agua. La limpieza de los elementos de concreto deberá realizarse con carda de copa de alambre para asegurarse que el desmoldante

se ha retirado por completo. En los elementos de concreto se deberá aplicar un promotor de adherencia antes de aplicar **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO**.

3. En caso de grietas y fisuras se deberán de tratar previamente para evitar que se trasladen a la placa de **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO** a aplicar.
4. Los muros deberán de estar bien nivelados, **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO** corrige hasta **3 mm** de desnivel, en caso de que sea mayor hacer la nivelación en capas cada 24 h.
5. Para evitar fisuras por contracción, se recomienda humectar la superficie del muro antes de aplicar **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO**, si la superficie es muy absorbente, lisa o de difícil adherencia aplique sellador previamente.
Precaución: Tener cuidado de **NO** saturar de agua el muro ya que esto podría afectar la adherencia de **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO**.
6. Una vez aplicado **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO**, curar el elemento manteniéndolo humectado por lo menos durante los próximos 14 días para asegurar que se alcance el fraguado adecuado.

RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES

1. No trabajar a temperaturas mayores a **40 °C**.
2. En temperaturas mayores a 30 °C, **humectar generosamente** las superficies donde se aplicará el material. Una vez preparado **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO**, aplicarlo a la brevedad.
3. No trabajar a temperaturas menores a **5°C**.

MEZCLADO

Manual / Mecánicamente:

1. En una artesa de plástico, adicionar **10,00 l** de agua por cada saco de 40 Kg de **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO**.
2. Agregar gradualmente **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO** al agua.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Deje reposar la mezcla durante 5 min, posteriormente mezclar nuevamente y aplicar.

APLICACIÓN

- a. Se coloca material en una llana plana y se desliza de abajo hacia arriba. Sobre el muro a un ángulo que genere el espesor deseado. Esto debe hacerse con la suficiente presión de la llana contra la pared para no dejar material en exceso.
- b. Se recomienda que la **capa mínima** de material en la aplicación de **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO** sea de **3 mm**.
- c. Se deja secar mínimo durante 20 min; posteriormente, se pasa una flota húmeda por toda la superficie realizando un movimiento en forma circular hasta dejar una superficie uniforme.
- d. Para un acabado liso y sin imperfecciones es necesario realizar los movimientos circulares en un solo sentido (en sentido de las manecillas del reloj o en sentido opuesto a las manecillas del reloj).

NOTAS: Si se adhiere la llana en el muro **NO** retirarla directamente. El procedimiento correcto es levantarla mientras ésta se gira para evitar el desprendimiento del aplanado.

Al tener el material en reposo durante unos minutos en la artesa, se genera una capa superficial la cual se elimina mezclando nuevamente con la cuchara sin necesidad de agregar agua.

Para alargar la vida de **MEZCLA BRAVA ESTUCO BLANCO**, se recomienda la aplicación de pintura como acabado final.

- e. En caso de requerir un acabado pulido, usar **MEZCLA BRAVA PULIDO BLANCO**.

PRESENTACIÓN

Presentación	Unidades	Peso aprox (Kg)	Color
Saco	1	40 Kg	Blanco
Pallet	42	1 680 Kg	

TRANSPORTACIÓN

Camiones	Pallets	Capacidad máxima establecida por la Ley (Kg)
Torton	10	17 000
Trailer sencillo	16	28 000
Trailer full	29	50 000

DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidad	
Tamaño máximo de partícula	0,40	mm
Resistencia mínima a la compresión (28 días)	30,00	Kg/cm ²
Factor de agua	25,00	% en peso
Agua de Operación	10,00	L/saco
Densidad en húmedo	1 600 - 1 800	Kg/m ³

RENDIMIENTO¹

m ²	sacos
12	1
con espesor de 3 mm	

¹El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.



NORMATIVIDAD

MEZCLA BRAVA cumple con los requerimientos y especificaciones de las Normas Mexicanas aplicables

PRECAUCIONES:

Evite el contacto con los ojos y piel, use guantes y anteojos de seguridad, evite exponerse al polvo.

PRIMEROS AUXILIOS: OJOS.-Lave con agua abundante durante 15 minutos. **INHALACIÓN.**- Diríjase a un lugar con aire fresco.

INGESTIÓN.- No induzca el vómito y busque atención médica inmediata.

ALMACENAJE: El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

GARANTÍA

La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.

MEZCLA BRAVA garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñara como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante. **MEZCLA BRAVA** no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por **MEZCLA BRAVA** y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión. **MEZCLA BRAVA** no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento.

MEZCLA BRAVA se reserva el derecho de modificar su información técnica sin previo aviso.



CONSTRU



DAEMSA

DECORACIONES Y ACABADOS
ESPECIALIZADOS **MAX** S.A. DE C.V.

Tienda Ecológico:

2 Oriente # 2405, Centro

Puebla, Pue. Mex. CP72000

matriz@daemsa

www.daemsa.com

https://www.facebook.com/ConstruDaemsa

T (222) 234 2498

F & T (222) 236 8924

T (222) 238 0099

