



20 Kg

88 U



## PEGA TOTAL BLANCO

### DESCRIPCIÓN:

**MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO** es un adhesivo cerámico en polvo elaborado a base de cemento portland, arena de granulometría controlada y aditivos químicos que al adicionarle agua produce una mezcla suave y muy trabajable de **color blanco** especialmente formulado para la instalación de **todo** tipo de recubrimientos cerámicos, desde alta hasta nula absorción de agua.

### APLICACIONES:

Especial para instalar todo tipo de azulejos, tejas, pisos cerámicos, porcelanatos, mármol, granito y piedras naturales desde **alta** hasta **nula absorción** de agua sobre **muros** y **pisos interiores** o **exteriores**. Para colocar piso sobre piso ya existente en interiores residenciales y con tráfico ligero.

### VENTAJAS:

- » Fácil preparación.
- » Máxima adherencia.
- » Excelente trabajabilidad y tiempo abierto.
- » Uso en interiores y exteriores.
- » Aplicación en pisos y muros.

### RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO:

Antes de usar **MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO** lea cuidadosamente las instrucciones para su correcta preparación y aplicación.

Se recomienda no agregar más agua de la indicada, así como ningún otro elemento ajeno que pueda interferir en la calidad del producto, ni seguir técnicas de aplicación distintas a las descritas en la presente.

1. Elegir el adhesivo adecuado para el tipo de loseta que desea instalar, para ello puede apoyarse en la tabla de productos<sup>1</sup>.
2. Se recomienda aplicar **MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO** sobre superficies de concreto o similares.
3. La superficie de aplicación deberá estar libre de polvo,

grietas, fisuras, elementos flojos, aceites, grasas o cualquier sustancia antiadherente. En caso de grietas y fisuras deberán ser tratadas adecuadamente antes de proceder a la instalación.

4. Con la finalidad de maximizar el rendimiento del producto, la superficie deberá estar bien nivelada.
5. **MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO** es un producto de alto desempeño y está diseñado para aplicaciones de 5 mm, si se requiere aplicar a <sup>2</sup>espesores mayores a 1,50 cm puede tardar en secar más de lo normal.
6. Previo a la instalación es recomendable humedecer la superficie, teniendo cuidado de no dejar estancamientos ni escurrimientos de agua.

#### <sup>1</sup>TABLA DE PRODUCTOS

PRODUCTO	CERÁMICA PARA LA QUE ESTÁ ORIENTADO
MEZCLA BRAVA PEGA AZULEJOS BLANCO	Alta y Media Absorción de Agua AH>3 % (Muro, Cottoforte, Semigresificada)
MEZCLA BRAVA PEGA PISOS BLANCO	Baja absorción de Agua AH>0,5 ≥3,0 % (Gresificada)
MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO	Nula absorción de Agua AH≤0,5 % (Porcelanato, Piedras naturales, Mármol, Granito)

<sup>2</sup> Se recomienda nivelar el piso con **MEZCLA BRAVA MICRO CONCRETO** o **MEZCLA BRAVA NIVELADOR R200**.

### LIMITANTES

- » No usar para instalar mármol o granito verde y sus aglomerados. Para estos casos consulte a su Asesor Técnico.
- » No aplicar sobre aglomerados y comprimidos de madera, ni sobre emplastes resonadores de yeso, metales, plásticos o sobre cualquier material inestable o demasiado flexible.



## RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES

1. No trabajar a temperaturas mayores a **40 °C**.
2. En temperaturas mayores a 30 °C, **humectar generosamente** las piezas y superficie donde se aplicará el material. Una vez preparado **MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO**, aplicarlo a la brevedad.
3. No trabajar a temperaturas menores a **5°C**.

## MEZCLADO

### Manual / Mecánicamente:

1. En un recipiente limpio, adicionar de **5.00** Lts. de agua por cada saco de 20 Kg. de **MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO**. Se recomienda usar artesa o similar.
2. Agregar gradualmente el **MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO** al agua.
3. Mezclar manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Deje reposar la mezcla durante 5 min.
5. Mezcle nuevamente el **MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO** sin agregar más agua y estará listo para usarse.

## APLICACIÓN

1. Asegúrese que la herramienta a utilizar sea la adecuada para el tamaño de loseta que va a aplicar y que se encuentre en buenas condiciones.
2. Aplique una cantidad suficiente de **MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO** para cubrir el área donde se colocará la pieza.
3. Nunca extienda material en más superficie de la que pueda cubrir con cerámica en 5 minutos.
4. Con una llana dentada y en una misma dirección, rasar el material a un ángulo de 60-90° para eliminar el exceso.
5. Una vez colocado el adhesivo, colocar la pieza lo más pronto posible, asentar bien la pieza sobre el adhesivo fresco, presionando fuertemente y golpeando suavemente con un mazo de goma el centro y las orillas de la loseta para facilitar la salida del aire atrapado.
6. Nivelar las piezas con ayuda de nivel y martillo de goma, alinear las piezas con separadores para la posterior aplicación de la boquilla.
7. En caso de ser necesario mover las piezas, hágalo siempre en sentido perpendicular al rayado del adhesivo.
8. Durante la colocación de losetas, eventualmente despegar una de las que se hayan colocado en los minutos

anteriores, con la finalidad de corroborar que toda la superficie inferior de la loseta se encuentra cubierta con adhesivo. Esto es un indicador de que se está haciendo la colocación adecuadamente.

9. En caso que la superficie inferior de la loseta no esté cubierta, se debe revisar el procedimiento y modificar alguno de los siguientes puntos:
  - » El tiempo que se está tomando para colocar la loseta después de colocar el adhesivo.
  - » La cantidad y forma de colocar el adhesivo (puede deberse a llana o ángulos inadecuados).
10. Una vez terminada la instalación, permitir el secado del adhesivo mínimo 24 hrs antes de utilizarlo peatonalmente o colocar la boquilla.

## PRESENTACIÓN

Presentación	Unidades	Peso aprox (Kg)	Color
Saco	1	20	Blanco
Pallet	88	1 760	

## TRANSPORTACIÓN

Camiones	Pallets	Capacidad máxima establecida por la Ley (Kg)
Torton	10	17 000
Trailer sencillo	16	28 000
Trailer full	29	50 000

## DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidad	
Tamaño máximo de partícula	0,40	mm
Factor de agua	25,0	% en peso
Agua de Operación	5,00	L/saco
Densidad en húmedo	1 600 - 1 800	Kg/m <sup>3</sup>
Tiempo abierto	< 20	min
Tiempo de vida en charola	< 60	min

## RENDIMIENTO<sup>3</sup>

medida de llana	espesor	m <sup>2</sup> por saco
6 mm	3 mm	5
12 mm	6 mm	2,50

<sup>3</sup>El desempeño y rendimientos se ven afectados por factores climáticos, características y nivelación del sustrato, el formato de loseta cerámica, así como de las prácticas de instalación. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.



## NORMATIVIDAD

**MEZCLA BRAVA PEGA TOTAL BLANCO** cumple con los requerimientos y especificaciones de las Normas Mexicanas: **NMX-C-420-1-ONNCE-2017** "Industria de la construcción –mezclas adhesivas para colocación de recubrimientos cerámicos y piedras naturales- especificaciones y métodos de prueba".

## PRECAUCIONES:

Evite el contacto con los ojos y piel, use guantes y anteojos de seguridad, evite exponerse al polvo.

**PRIMEROS AUXILIOS: OJOS.**-Lave con agua abundante durante 15 minutos. **INHALACIÓN.**- Diríjase a un lugar con aire fresco.

**INGESTIÓN.**- No induzca el vómito y busque atención médica inmediata.

**ALMACENAJE:** El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.


## GARANTÍA

La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.

**MEZCLA BRAVA** garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñara como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante. **MEZCLA BRAVA** no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por **MEZCLA BRAVA** y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad se limitará a reponer el material en cuestión. **MEZCLA BRAVA** no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento.

**MEZCLA BRAVA** se reserva el derecho de modificar su información técnica sin previo aviso.



DECORACIONES Y ACABADOS **MAX** S.A. DE C.V.  
Tienda Ecológico: ESPECIALIZADOS

2 Oriente # 2405, Centro  
Puebla, Pue. Mex. CP72000  
matriz@daemsa.com  
daemsa\_padis@hotmail.com  
www.daemsa.com

<https://www.facebook.com/ConstruDaemsa>

T (222) 234 2498  
F & T (222) 236 8924  
T (222) 238 0099

