

# MEZCLA BRAVA



40 Kg

42 U



# BRAVOREX

## REPELLO GRIS



### DESCRIPCIÓN:

**BRAVOREX REPELLO GRIS** es un producto en polvo, de color gris, elaborado a base de cemento portland, cal, arena de granulometría controlada y aditivos de alta calidad; que al agregarle agua, produce una pasta homogénea especialmente diseñada para repellar muros.

## APLICACIONES:

Para el repello de muros de ladrillo rojo, ladrillo extruido, block de cemento y muros de concreto recién fabricados.

## VENTAJAS:

- » No se agrieta ni fisura.
- » Mayor velocidad de construcción.
- » Potencializa la mano de obra.
- » Excelente adherencia, no hay desprendimiento.
- » Con este producto se puede obtener un acabado rústico o semi-liso según el terminado que se requiera.
- » Mayor rapidez y menor esfuerzo en la aplicación.

## RECOMENDACIONES PARA LA COLOCACIÓN DE BRAVOREX REPELLO GRIS:

Antes de usar **BRAVOREX REPELLO GRIS** lea cuidadosamente las instrucciones para su correcta preparación y aplicación.

Se recomienda no agregar más agua de la indicada, así como ningún otro elemento ajeno que pueda interferir en la calidad del producto, ni seguir técnicas de aplicación distintas a las descritas en la presente.

1. La superficie del muro deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas, o cualquier sustancia que impida la adherencia a la superficie.
2. En caso de grietas y fisuras se deberán de tratar previamente para evitar que se trasladen a la placa de **BRAVOREX REPELLO GRIS** a aplicar. La aplicación recomendada de **BRAVOREX REPELLO GRIS** debe ser con un espesor mínimo de **5 mm**.

3. Los muros deberán de estar nivelados, **BRAVOREX REPELLO GRIS** corrige hasta 2 cm máximo de desnivel en una sola aplicación, en caso de que este sea mayor, hacer la nivelación en capas de hasta de 2 cm cada 24 horas.
4. Se recomienda humectar la superficie del muro antes de aplicar **BRAVOREX REPELLO GRIS**, para evitar fisuras por contracción.

**Precaución:** Tener cuidado de **NO** saturar de agua el muro ya que esto podría afectar la adherencia de **BRAVOREX REPELLO GRIS**.

## RECOMENDACIONES PARTICULARES PARA CONDICIONES CLIMÁTICAS ESPECIALES

1. No trabajar a temperaturas mayores a **40 °C**.
2. En temperaturas mayores a **30 °C**, una vez preparado el **BRAVOREX REPELLO GRIS**, aplicarlo a la brevedad.
3. No trabajar a temperaturas menores a **5°C**.



DECORACIONES Y ACABADOS **MAX** S.A. DE C.V.  
Tienda Ecológico: ESPECIALIZADOS  
2 Oriente # 2405, Centro  
Puebla, Pue. Mex. CP72000  
matriz@daemsa.com  
daemsa\_padis@hotmail.com  
www.daemsa.com  
<https://www.facebook.com/ConstruDaemsa>

T (222) 234 2498  
F & T (222) 236 8924  
T (222) 238 0099

## MEZCLADO

### Manual / Mecánicamente:

1. En una artesa de plástico, adicionar **7,40 l** de agua por cada saco de 40 Kg de **BRAVOREX REPELLO GRIS**.
2. Agregar gradualmente el **BRAVOREX REPELLO GRIS** al agua.
3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos.
4. Deje reposar la mezcla durante 5 min, posteriormente mezclar nuevamente y aplicar.

## APLICACIÓN

### ZARPEADO

- a. Se colocan maestras en el muro, debidamente niveladas y plomeadas, a una distancia que corresponda a la medida de la regla a usar para la nivelación.
- b. Con una cuchara de albañilería, se zarpea el muro hasta cubrirlo totalmente, cuidando no cubrir las maestras.
- c. Con una regla, se nivela el repello tomando como referencia las maestras que se colocaron para nivelar y plomear el muro.
- d. Se deja secar 20 min; posteriormente se pasa una flota humedecida por toda la superficie realizando un alisado en forma circular hasta dejar una superficie uniforme.
- e. En caso de requerir un acabado fino o semi-liso, pulir con llana metálica.
- f. Para un acabado muy fino, se recomienda aplicar **BRAVOREX ESTUCO BLANCO**, en caso de requerir un acabado pulido, usar **BRAVOREX PULIDO BLANCO**.

### CON LLANA

- a. Se coloca material en una llana plana y se desliza de abajo hacia arriba. Sobre el muro a un ángulo que genere el espesor deseado. Esto debe hacerse con la suficiente presión de la llana contra la pared para no dejar material en exceso.
- b. Se recomienda que la capa mínima de material en la aplicación de **BRAVOREX REPELLO GRIS** sea de **5 mm**.
- c. Con una regla se nivela el repello, se comprueba con nivel o plomada.
- d. Se deja secar 20 min; posteriormente, se pasa una flota húmeda por toda la superficie realizando un movimiento en forma circular hasta dejar una superficie uniforme.

- e. Para un acabado liso y sin imperfecciones es necesario realizar los movimientos circulares en un solo sentido (en sentido de las manecillas del reloj o en sentido opuesto a las manecillas del reloj).

**NOTA:** Si se adhiere la llana en el muro **NO** retirarla directamente. El procedimiento correcto es levantarla mientras ésta se gira para evitar el desprendimiento del aplanado.

## PRESENTACIÓN

Presentación	Unidades	Peso aprox (Kg)	Color
Saco	1	40 Kg	gris
Pallet	42	1 680 Kg	

## TRANSPORTACIÓN

Camiones	Pallets	Capacidad máxima establecida por la Ley (Kg)
Torton	10	17 000
Trailer sencillo	16	28 000
Trailer full	29	50 000

## DATOS TÉCNICOS

Propiedades	Unidad	
Tamaño máximo de partícula	2,40	mm
Resistencia mínima a la compresión (28 días)	40,00	Kg/cm <sup>2</sup>
Factor de agua	18,50	% en peso
Agua de Operación	7,40	L/saco
Densidad en húmedo	1 700 - 1 900	Kg/m <sup>3</sup>

## RENDIMIENTO

Espesor de repello en mm	m <sup>2</sup>	sacos
5	6,00	1
10	3,00	
15	2,50	

## NORMATIVIDAD

**MEZCLA BRAVA** cumple con los requerimientos y especificaciones de las Normas Mexicanas aplicables.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Evite el contacto con los ojos y piel, use guantes y anteojos de seguridad, evite exponerse al polvo.

**PRIMEROS AUXILIOS: OJOS.**-Lave con agua abundante durante 15 minutos. **INHALACIÓN.**- Diríjase a un lugar con aire fresco.

**INGESTIÓN.**- No induzca el vómito y busque atención médica inmediata.

**ALMACENAJE:** El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses en su empaque original, en un lugar fresco, seco, cerrado y bajo techo.

## GARANTÍA

La información aquí proporcionada, se ofrece de manera orientativa, basada en pruebas realizadas en nuestras instalaciones, de considerarse necesario el cliente deberá realizar sus propias pruebas.

**MEZCLA BRAVA** garantiza que este producto se encuentra en estado óptimo de uso, libre de defectos y que se desempeñará como se describe en la hoja técnica, siempre y cuando se sigan las instrucciones y recomendaciones del fabricante. **MEZCLA BRAVA** no se responsabiliza por daños indirectos a consecuencia o resultado de una mala aplicación, negligencia o incumplimiento de las condiciones de la garantía. El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

Todo material se examina en planta antes de despacharse, cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado por **MEZCLA BRAVA** y si a su juicio el defecto es imputable al producto la responsabilidad del mismo se limitará a reponer el material en cuestión. **MEZCLA BRAVA** no se hace responsable por daños o gastos que surjan del uso o venta de material en mal estado derivado de malas condiciones de transporte o almacenamiento.

**MEZCLA BRAVA** se reserva el derecho de modificar su información técnica sin previo aviso.



CONSTRU



DAEMSA

DECORACIONES Y ACABADOS

Tienda Ecológico: ESPECIALIZADOS **MAX** S.A. DE C.V.

2 Oriente # 2405, Centro

Puebla, Pue. Mex. CP72000

matriz@daemsa.com

daemsa\_padis@hotmail.com

www.daemsa.com

<https://www.facebook.com/ConstruDaemsa>

T (222) 234 2498

F & T (222) 236 8924

T (222) 238 0099

